

Data aktualizacji: 04.01.2019

LAZUROL® S 1119

lakier do łodzi

Produkt spełnia przepisane maksymalne zawartości VOC (LZO) obowiązujące po 1.1.2010

Skład i charakterystyka produktu:

Roztwór specjalnych żywic alkidowych w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkami i środkami wysuszającymi. Lakier jest bardzo odporny na wilgoć i wodę, charakteryzuje się bardzo dobrą urabialnością, długotrwałą ochroną przed wpływem czynników atmosferycznych i trwałym połyskiem. Lakier wyraźnie podkreśla strukturę drewna.

Odcienie:

0000 – z połyskiem

Zastosowanie:

Podkład: drewno, płyty wiórowe, korek

Zastosowanie: wewnątrz, zewnątrz

Przykłady: powłoki dekoracyjne wszystkich drewnianych elementów konstrukcyjnych w wilgotnym środowisku, okładzina ściany, meble ogrodowe, i inne.

Przygotowanie podkładu:

Nakładanie na suchy, wcześniej przygotowany podkład:

- usunąć stare, nieprzyzczipione powłoki
- odtłuścić
- oszlifować
- oczyścić

Przykład postępowania:

Powłoka drewna

1. 1x lakier lazurujący S 1023 LAZUROL CLASSIC (impregnacja);
2. 2x lakier syntetyczny S 1119 LAZUROL LAKIER DO ŁODZI. Drugą i kolejną powłokę lakieru można nanosić po 24 godzinach. Optymalna grubość jednej warstwy powłoki to 25-30 µm.

Zalecane metody stosowania:

Pędzel, wałek, natryskowo.

Parametry powłoki:

Czas wypłynięcia z kubka (dysza 4 mm/23°C): co najmniej 100 -150 s

KATALOGOWY LIST - KARTA TECHNICZNA

BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. - BAL TELURIA POLSKA Sp. z o.o.



Zawartość nie lotnych składników (1 godzina przy 125°C): co najmniej 58 % wagi
Teoretyczna wydajność: 14-17 m² /1 litr na jedną warstwę

Wartości ustalania limitów emisji:

Gęstość: 920 - 950 kg/m³

Zawartość nie lotnych składników: 50% masy

VOC (LZO): 0,40 kg/kg lakieru

TOC: 0,34 kg/kg lakieru

Kategoria: A/e

Maksymalny próg lotnych substancji w g/l od 1.1.2010: 400

Maksymalna zawartość substancji lotnych w stanie gotowym do użytku w g/l: 399

Właściwości lakieru po wyschnięciu:

Połysk - 0000- z połyskiem 1 do 2

Twardość urządzeniem wahadłowym po 5 d: od 10 %

Przyczepność cięciem siatkowym: stopień 0

Wytrzymałość drążenia (Erichsen): 6 mm

Wytrzymałość na zgięcie przez trzpień nr 2 mm: bez skazy

Suszenie:

Suchy przeciw pyłu do 6 godzin, suchy do 24 godzin

Rozcieńczalnik:

S 6006, S 6006 D, natryskowo S 6001

Przechowywanie:

Produkt zachowuje użyteczne właściwości 5 lat od daty produkcji, w oryginalnym zamkniętym pojemniku. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 5-25 °C.

Likwidacja odpadów i opakowań:

Użyte i prawidłowo wypróżnione opakowanie umieścić w punkcie zbiórki odpadów. Opakowanie z resztką produktu umieścić w miejscu wskazanym przez gminę do pozbywania się niebezpiecznych odpadów lub przekazać osobie upoważnionej do zbiórki materiałów niebezpiecznych. Zob. Kartę charakterystyki i bezpieczeństwa produktu.

Ostrzeżenie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

Zawiera frakcje benzynowe, ciężkie, uwodornione. Zawiera butanonoksym i kobaltową sól kwasu 2-ethylhexanowego. Może spowodować reakcję alergiczną.

Klasyfikacja preparatu:

Palny.

Oznaczenie symbolem ostrzegawczym: -

Zob. Kartę charakterystyki i bezpieczeństwa produktu.

VYROBICE - PRODUCENT: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.

Skrchov 1, 679 61 Letovice, Czech Republic

IČ: 43420371, tel.: +420 516 474 211,

tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz, www.teluria.cz

BAL TELURIA POLSKA Sp. z o. o.

43-300 Bielsko-Biała ul. Lubertowicza 3/1

Biuro handlowe: 67-100 Lubieszów 88A

tel.: +48 606801589, tomasz.repeta@teluria.pl, www.farbyteluria.pl

KATALOGOWY LIST - KARTA TECHNICZNA

BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. - BAL TELURIA POLSKA Sp. z o.o.



Karta ta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w kartach danych bez uprzedzenia

VYROBICE - PRODUCENT: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.
Skrchov 1, 679 61 Letovice, Czech Republic
IČ: 43420371, tel.: +420 516 474 211,
tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz, www.teluria.cz

BAL TELURIA POLSKA Sp. z o. o.
43-300 Bielsko-Biała ul. Lubertowicza 3/1
Biuro handlowe: 67-100 Lubieszów 88A
tel.: +48 606801589, tomasz.repeta@teluria.pl, www.farbyteluria.pl