

Karta Techniczna

POLFILL – MASA USZCZELNIAJĄCA Z PYŁEM ALUMINIOWYM

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego

Charakterystyka:

Jednoskładnikowy wyrób na bazie żywicy oraz kauczuku syntetycznego z dodatkiem aluminium. Przeznaczony do uszczelniania oraz maskowania połączeń elementów karoserii samochodowej, szczególnie narażonej na działanie podwyższonych temperatur. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża, podwyższoną elastycznością, odpornością na wibracje, warunki atmosferyczne i temperaturę. Zawartość środków tiksotropujących ułatwia aplikację masy, a niewielki skurcz podczas wysychania umożliwia zachowanie oryginalnego śladu pędzla. Produkt może być pokrywany wszystkimi systemami lakierów samochodowych.

Podłoże:

- surowa i zagruntowana blacha
- polakierowane powierzchnie stalowe

Przygotowanie podłoża:

Obrabiane powierzchnie oczyścić (usunąć ewentualne ogniska korozji), odtłuścić, a następnie dokładnie osuszyć.

Nanoszenie:

Produkt nanosić na oczyszczoną powierzchnię przy pomocy pędzla z twardym włosiem lub szpachelki. Podczas nanoszenia masa nie wykazuje tendencji do ściekania.

Optymalna temperatura pracy od +10°C do +25°C.

Czas wysychania:

Suchość powierzchniowa – około 20-30 minut w temperaturze +23°C.

Szybkość utwardzania – warstwa o grubości ok. 1 mm dziennie.

Powierzchnię można pokrywać dostępnymi lakierami samochodowymi po całkowitym wyschnięciu.

Grubość naniesionych warstw produktu znacząco wpływa na czas schnięcia.

Właściwości fizykochemiczne:

Pasta barwy metaliczno-szarej o aromatycznym, słodkim zapachu.

Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia: < 540 g/l.

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu, w temperaturze od 10°C do 25°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres gwarancji:

12 miesięcy od daty produkcji

Zalecenia BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.

Czyszczenie sprzętu:

Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych lub rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych.

Informacje zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Nie gwarantuje to określonych właściwości w szczególnych warunkach stosowania, które pozostają poza naszą kontrolą. W związku z tym nie możemy przyjmować pełnej odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. Konieczne jest próbne sprawdzenie zastosowania produktu na małej powierzchni, ze względu na potencjalne różnice w zachowaniu się produktu w zależności od podłoża, na które jest on aplikowany. Właściwą jakość gwarantujemy w ramach naszych instrukcji stosowania.

LERG SA

Pustków-Osiedle 59d
39-206 Pustków 3
Polska

Dział Obsługi Klienta:

Tel: +48 (14) 680 62 85
Fax: +48 (14) 680 63 00
e-mail: polfill@lerg.pl
www.polfill.com.pl

NIP: 872-000-35-68

REGON: 850022800

KRS: 0000033727

str.2/2