

BAKRYLEX EMALIA

Farba na bazie wody do drewna i metalu

str. 1

**Opis i zastosowanie**

Wodorozcieńczalna, uniwersalna matowa lub połyskowa farba nawierzchniowa do wewnętrznych i zewnętrznych powłok drewnianych, płyt wiórowych, muru, papieru, metalu itp. Doskonale kryje i jest odporna na warunki atmosferyczne. W przypadku stosowania na powłoki zewnętrzne ich odnowienie wymagane jest po 3-5 latach. Spełnia warunki PN EN 71-3, część 3: Bezpieczeństwo zabawek. Migracja niektórych pierwiastków. Wykazuje odporność na ścieranie na mokro - mierzona zgodnie z PN EN ISO 11998 - klasa 1 (klasyfikacja według EN 13300). Farba nie nadaje się do obiektów o stałe wilgotnym środowisku.

Obszar zastosowań

Podłoże: drewno, płyta wiórowa, mur, metal
Środowisko: wewnętrzne, zewnętrzne

Odcienie

Produkowana jest w postaci matowej lub połyskowej farby w odcieniach według specjalnych wzorników lub jest barwiona jako baza w wymaganych odcieniach w systemach barwienia TELURMIX i BALMIX.

Parametry farby**BAKRYLEX EMALIA MAT**

Czas wypływu F6	min. 70 sec.
Zawartość substancji nielotnych	min. 45%
Stopień połysku	max. 20
Gęstość	1,20 - 1,24 g/cm ³

BAKRYLEX EMALIA MAT BAZA A, BAZA B, BAZA C

Czas wypływu F6	min. 50 sec.
Zawartość substancji nielotnych	min. 43%
Stopień połysku	max. 20
Gęstość masy baza A	1,20 - 1,24 g/cm ³
Gęstość masy baza B	1,15 - 1,19 g/cm ³
Gęstość masy baza C	1,17 - 1,21 g/cm ³

BAKRYLEX EMALIA LESK

Czas wypływu F6	min. 70 sec.
Zawartość substancji nielotnych	min. 30%
Stopień połysku	min. 70
Gęstość	1,24 - 1,28 g/cm ³

BAKRYLEX EMALIA LESK BAZA A, BAZA B, BAZA C

Czas wypływu F6	min. 50 sec.
Zawartość substancji nielotnych	min. 43%
Stopień połysku	min. 70
Gęstość masy baza A	1,24 - 1,28 g/cm ³
Gęstość masy baza B	1,04 - 1,08 g/cm ³
Gęstość masy baza C	1,07 - 1,11 g/cm ³

VOC**BAKRYLEX EMALIA MAT**

Kategoria: A / d
Maksymalna wartość progowa zawartości substancji lotnych wg / l od 1 stycznia 2010 r.: 130
Maksymalna zawartość substancji lotnych w stanie gotowym do użycia wg / l: 52

BAKRYLEX EMALIA LESK

Kategoria: A / d
Maksymalna wartość progowa zawartości substancji lotnych wg / l od 1 stycznia 2010 r.: 130
Maksymalna zawartość substancji lotnych w stanie gotowym do użycia wg / l: 66

Wydajność 6 do 8 m² / kg w jednej warstwie.

Rozcieńczenie Woda.

Przygotowanie podłoża Chłonne podłoża należy wstępnie zaimpregnować odpowiednim środkiem penetrującym REMAL, BARLET lub SOICRAT. Poczekać aż powierzchnia wyschnie. Drewno można wstępnie pokryć BAKRYLEX PRIMER. Metale należy oczyścić, odtłuścić i pokryć odpowiednim podkładem antykorozyjnym.
Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość. Do koloru możesz dodać niewielką ilość czystej wody. Nakłada się pędzlem, natryskiem lub wałkiem w 2-3 warstwach w temperaturze 10–25 °C. Odstęp czasu między poszczególnymi warstwami wynosi min 4 godz.

str. 3

**Metoda aplikacji** Pędzel, wałek, natrysk.

Bezpieczeństwo i higiena pracy Przestrzegaj podstawowych zasad higieny podczas pracy. Produkt nie jest przeznaczony do powłok, które mają bezpośredni kontakt z żywnością, paszą i wodą pitną. Trzymać poza zasięgiem dzieci. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarza. Produkt zawiera biocydy. Zawiera mieszaninę reakcyjną: 5-chloro-2-metyloizotiazol-3 (2H) -on [numer WE 247-500-7] i 2-metyloizotiazol-3 (2H) -on [numer WE 220-239-6] (3: 1). Może powodować reakcję alergiczną.

Magazynowanie Produkt zachowuje swoje użyteczne właściwości przez 5 lat od daty produkcji, w oryginalnym nieotwartym opakowaniu. Przechowywać w suchym magazynie w temperaturze od 5 do 25 °C.

Likwidacja opakowań i odpadów Zużyte, prawidłowo opróżnione opakowanie należy oddać do punktu zbiórki odpadów. Opakowanie z pozostałościami produktu utylizować w miejscu wyznaczonym przez gminę do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych lub przekazać osobie uprawnionej do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Zobacz również Kartę Charakterystyki produktu.

Dane te mają charakter orientacyjny, a na ich dokładność wpływają właściwości różnych materiałów oraz nieprzewidziane efekty podczas przetwarzania. Wykonawca - wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe użycie produktu zgodnie z instrukcją użytkowania oraz za prawidłowe nałożenie systemu powłokowego, tj. Zawsze musi ocenić wszystkie warunki aplikacji i obróbki, które mogą mieć wpływ na ostateczną jakość obróbki powierzchni. Dlatego zalecamy, aby producent zawsze przeprowadzał test pod kątem określonych warunków pracy i rodzaju zastosowanej powierzchni. Powyższe dane są danymi, które mają wpływ na określone warunki pracy i w związku z tym nie stanowią roszczenia prawnego. Informacje wykraczające poza tę kartę katalogową należy skonsultować z producentem. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany kart katalogowych bez uprzedzenia.